



Dovolené odchýlky

FOLPACK s.r.o.

STN 64 6012 - Fólie z rozvetveného polyetylénu PE-LD na obalové účely

STN 64 0181 - Metódy stanovenia hrúbky fólií

Menovitá hrúbka	Dovolená odchýlka od menovitej hrúbky	Dovolená odchýlka menovitej hrúbky od aritmetického priemeru
	\pm	\pm
0,030 mm	0,008 mm	0,002 mm
0,040 mm	0,009 mm	0,002 mm
0,050 mm	0,010 mm	0,003 mm
0,060 mm	0,012 mm	0,004 mm
0,070 mm	0,014 mm	0,004 mm
0,080 mm	0,016 mm	0,005 mm
0,090 mm	0,018 mm	0,005 mm
0,100 mm	0,020 mm	0,006 mm
0,110 mm	0,021 mm	0,007 mm
0,120 mm	0,022 mm	0,007 mm
0,130 mm	0,023 mm	0,008 mm
0,140 mm	0,024 mm	0,008 mm
0,150 mm	0,025 mm	0,009 mm
0,160 mm	0,027 mm	0,009 mm
0,170 mm	0,028 mm	0,010 mm
0,180 mm	0,030 mm	0,011 mm
0,190 mm	0,033 mm	0,011 mm
0,200 mm	0,035 mm	0,012 mm
0,230 mm	0,042 mm	0,014 mm
0,250 mm	0,045 mm	0,015 mm
0,300 mm	0,055 mm	0,018 mm

Poznámka: Iné hrúbky ako sú uvedené v tabuľke, je možné osobitne dohodnúť s výrobcom. Vlastnosti sa potom hodnotia podľa priemernej hodnoty z najbližšej vyššej a nižšej hodnoty.

Spracoval : Slavomír Baľo dňa : 05.05.2016